

DIE REVOLUTION DER LACKSCHUTZFOLIERUNG

LACKSCHUTZFOLIE

REACTION

SunTek® Reaction ist eine Innovation, die die hydrophoben Eigenschaften einer Keramikbeschichtung (Lotus-Effekt*) mit denen einer hochwertigen, selbstheilenden Lackschutzfolie vereint. Durch diese fortschrittliche **2-in-1 Technologie** wird Ihr Lack beeindruckend geschützt und sieht länger wie neu aus.

2 IN 1 VORTEIL

Alle Vorteile von
**Lackschutzfolie +
 Keramikbeschichtung**
 dank bewährter
Tetrashield™ Technologie

MERKMALE UND VORTEILE



SELBSTHEILENDER SCHUTZ

Kratzer auf der Oberfläche heilen durch Wärme selbst und schützen so vor Schäden wie durch Steine, Salz, etc.



REINIGUNGSFREUNDLICHE OBERFLÄCHE

OEM-bewährte **Tetrashield™-Technologie**; einfache Reinigung von glatten Oberflächen, an denen das Wasser schneller abperlt und den Schmutz gleich mitnimmt.



KLARHEIT & GLANZ

Sehr hohe optische Klarheit mit Hochglanz-Finish ohne Orangenhaut-Effekt.



SCHUTZ VOR EXTREMEN UMWELTEINFLÜSSEN

Bis zu 25 % erhöhter Schutz vor Schäden** durch sauren Regen, Vogelkot und Baumharz.



VERFÄRBUNG & FLECKENBESTÄNDIGKEIT

Anti-Verfärbungseigenschaften und erweiterte Fleckenbeständigkeit gegen Schmutz, Insekten und mehr.



HERSTELLERGARANTIE**

12-jährige begrenzte Herstellergarantie, unsere bisher Längste

LACKSCHUTZFOLIE REACTION

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFT	STANDARD-PRÜFVERFAHREN	ERGEBNIS
Chemische Beständigkeit	ASTM D7244/D6279 Isopropyl-Alkohol	Keine Schädwirkungen (nach 100 Durchgängen)
Chemische Beständigkeit	ASTM D7244/D6279 MEK	Keine Schädwirkungen (nach 100 Durchgängen)
Bewitterung	ASTM D7869	Keine Schädwirkungen (nach 5000 Stunden)
Steinschlagfestigkeit	SAE J400/ ASTM D3170	Bestanden
Produktstärke		7 - 8 mil (175 - 205 µ)

Alle hier enthaltenen Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Prüfungen, die SunTek® für zuverlässig hält. SunTek® gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

ANWENDUNG UND LAGERUNG



TEMPERATUR

Die empfohlene Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung beträgt 15,5 °C bis 32 °C.



INSTALLATION

Empfohlene Installationslösung (Haftlösung): 10 % Isopropyl-Alkohol + 90 % destilliertes Wasser



LAGERBEDINGUNGEN

Erforderliche Produkt-Lagerungsbedingungen: 15,5 °C bis 32 °C

Es sind verschiedene Rollenbreiten verfügbar für dieses Produkt. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen an Ihren zuständigen SunTek® Ansprechpartner.

* Die Haltbarkeit und der Grad der hydrophoben Eigenschaften können durch Umweltbedingungen und andere Variablen beeinflusst werden, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat (z. B. Chemikalien zur Straßenbehandlung und Reinigungsmittel/-häufigkeit). ** Vergleich zu anderen Top-Marken. *** Es gelten bestimmte Einschränkungen. Einzelheiten zur Garantie erfragen Sie bitte bei Ihrem Montagepartner.



SUNTEK FILMS.COM/DEUTSCHLAND
FOLGEN SIE SUNTEK FILMS AUF:



EASTMAN

©2023 Eastman Performance Films, LLC.
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02/23.