

ERSTKLASSIGER SCHUTZ, DER LANGE HÄLT

LACKSCHUTZFOLIE ULTRA

SunTek[®] PPF Ultra wurde entwickelt, um die Schönheit und Unversehrtheit von Fahrzeuglacken zu erhalten - viele Jahre lang und bei jedem Wetter. Es ist eine Verschmelzung innovativer Folientechnologien, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Unsere selbstheilende Lackschutzfolie mit innovativer **HydroResist™** Oberflächenbeschichtung sorgt für erhöhte Fleckenbeständigkeit und Langlebigkeit mit einem hochglänzendem Schutz vor Wasser, Insekten, Umwelteinflüssen und anderen Flecken.

MERKMALE UND VORTEILE



SELBSTHEILENDER SCHUTZ

Kratzer auf der Oberfläche heilen durch Wärme selbst und schützen so vor Schäden wie durch Steine, Salz, etc.



ZUSÄTZLICHE HALTBARKEIT

Fahrzeugoberflächen bleiben mit einer Lackschutzfolie, die vor Schäden durch Steinschlag, Salz, Insekten und Rollsplitt schützt, länger makellos und wie neu.



GROSSARTIGE OPTIK

Hervorragende optische Transparenz macht es nahezu unmöglich, die Folie nach der Installation zu erkennen.



LANGANHALTENDE BESTÄNDIGKEIT

Die Oberflächenversiegelung **HydroResist™** reduziert Wasser- und Schmutzansammlungen auf der Folienoberfläche und sorgt dadurch für eine verbesserte Fleckbeständigkeit und Produktlebensdauer.



HERSTELLERGARANTIE*

10-jährige begrenzte Herstellergarantie

LACKSCHUTZFOLIE ULTRA

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFT	STANDARD-PRÜFVERFAHREN	ERGEBNIS
Chemische Beständigkeit	ASTM D7244/D6279 Isopropyl-Alkohol	Keine Schädwirkungen (nach 100 Durchgängen)
Chemische Beständigkeit	ASTM D7244/D6279 MEK	Keine Schädwirkungen (nach 100 Durchgängen)
Bewitterung	ASTM D7869	Keine Schädwirkungen (nach 5000 Stunden)
Steinschlagfestigkeit	SAE J400/ ASTM D3170	Bestanden
Produktstärke		7 - 8 mil (175 - 205 µ)

Alle hier enthaltenen Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Prüfungen, die SunTek® für zuverlässig hält. SunTek® gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

ANWENDUNG UND LAGERUNG



TEMPERATUR

Die empfohlene Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung beträgt 15,5 °C bis 32 °C.



INSTALLATION

Empfohlene Installationslösung (Haftlösung): 10 % Isopropyl-Alkohol + 90 % destilliertes Wasser



LAGERBEDINGUNGEN

Erforderliche Produkt-Lagerungsbedingungen: 15,5 °C bis 32 °C

Es sind verschiedene Rollenbreiten verfügbar für dieses Produkt. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen an Ihren zuständigen SunTek® Ansprechpartner.

* Es gelten bestimmte Einschränkungen. Einzelheiten zur Garantie erfragen Sie bitte bei Ihrem Montagepartner.



SUNTEK FILMS.COM/DEUTSCHLAND
FOLGEN SIE SUNTEK FILMS AUF:



EASTMAN

©2023 Eastman Performance Films, LLC.
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02/23.